

CARTER SY



Lubrifiere



Ulei sintetic (pe bază de poliglicoli) pentru angrenaje închise.

APLICAȚII

Angrenaje închise.

- Recomandat pentru lubrifierea angrenajelor cu roți dințate și melcate care funcționează în cele mai condiții severe (încărcări mecanice mari, șocuri mecanice, temperaturi extreme, ambianțe corozive).

SPECIFICAȚII

Specificații Internaționale
Constructori de
echipamente

- DIN 51517 Partea 3 ⇒ clasa CLP
- NF-ISO 6743-6 categoria CKS/CKT
- DAVID BROWN
- CMD

AVANTAJE

- Indice de vâscozitate foarte mare: stabilitate la forfecare.
- Coeficient mic de frecare : o mai mare protecție a componentelor neferoase, astfel încât angrenarea între coroana de bronz a roții melcate și a șurubului melcat, realizează o economie de energie cuprinsă între 5 și 10% în comparație cu utilizarea unui ulei mineral.
- Excelentă stabilitate termică: durată mare de funcționare.
- Excelente proprietăți de extremă presiune și anti-uzură.
- Foarte bune proprietăți anticorozive statice și dinamice: (aditiv care acționează în fază de vapori).

MANIPULARE – IGIENĂ - SECURITATE

- Uleiurile de bază poliglicolice, cum sunt la **CARTER SY**, nu sunt compatibile cu majoritatea uleiurilor minerale și sintetice (PAO).
- Este necesară verificarea compatibilității cu componentele sistemului de angrenare (garnituri și vopsele).
- Pentru probleme de sanătate și securitate va rugăm să consultați fișele de securitate ale produselor.

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI DE MĂSURĂ	CARTER SY				
			150	220	320	460	680
Densitatea la 15°C	ISO 3675	kg/m ³	1004	1004	1003	1003	1002
Vâscozitatea la 40°C	ISO 3104	mm ² /s	150	220	320	460	640
Vâscozitatea la 100°C	ISO 3104	mm ² /s	23	34	50	71	95
Indice de vâscozitate	ISO 2909	-	185	202	220	230	240
Punct de inflamabilitate V.O.	ISO 2592	°C	230	230	230	230	230
Punct de curgere	ISO 3016	°C	-33	-30	-33	-27	-27

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS Industrie & Spécialités

04-09-2007 (anulează și înlocuiește ediția din 05 aprilie 2001)

CARTER SY

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.

Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial sau de la adresa www.quick.fds.com

