

# LUBRIFIN TbA



Lubrifiere



ST 1-031

## Uleiuri aditivat de turbin .

### APLICAȚII

Turbine si turbosisteme

- Lubrifierea:
  - turbinelor de gaz,
  - turbinelor de abur,
  - ac ionarilor mecanice,
  - circuitelor de comand și reglare,
  - turbo-compresoarelor cu circuit separat de ulei,
  - turbinelor hidraulice

### SPECIFICAȚII

Specifica ii  
internationale

- ISO 6743-5 TSA

### AVANTAJE

- Bun stabilitate la oxidare,
- Bune proprietăți anti-spumare și dezemulsionare
- Bune proprietăți anticorozive și anti-rugin

CARACTERISTICI	METODE	UNIT I	LUBRIFIN		
			TbA 32E	TbA 46E	TbA 57E
Vâscozitatea cinematică la 40°C,	SR ISO 3104	cSt	28,8 – 35,2	41,4 – 50,6	52 – 62
Indice de vâscozitate	STAS 55 (A)	-	95	95	95
Punctul de inflamabilitate, min	SR ISO 2592	°C	200	205	210
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 6	- 6	- 6
Numarul Acid Total, max.	ASTM D 664	mg/KOH/g	0,05 – 0,15	0,05 – 0,15	0,05 – 0,15
Proprietăți de spumare : (tendința de stabilizare), max.	SR ISO 6247 + C1				
- la 24°C		ml	400 - 0	400 - 0	400 - 0
- la 93,5°C		ml	50 - 0	50 - 0	50 - 0
- la 24 după determinarea la 93,5°C		ml	400 - 0	400 - 0	400 - 0
Timp de dezemulsionare, 54°C, ulei-ap -emulsie (40-37-3), max.	STAS 56(II)	minute	25	30	30
Timp de deaerare * la 50°C, max.	DIN 51381	minute	5	6	-
Acțiune corozivă pe lama de cupru (3 ore la 100°C), max.	SR ISO 2160		1b	1b	1b
Rezistența la oxidare de lungă durată *	STAS 9848				
- după 1000 ore			clar	clar	clar
- după 2000 ore, indice de neutralizare, max.		mgKOH/g	1	0,5	1
- după 3500 de ore, indice de neutralizare, max.		mgKOH/g	2	2	2
Comportare la depozitare *	STAS 9746				
- acizi minerali			lips	lips	lips
- depuneri			lips	lips	lips
Conținut de PCB *	CE I 977 DIN 51527	ppm	lips	lips	lips

\* Caracteristici garantate de producător

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia: 2/15.02.2011

LUBRIFIN TbA 32E, 46E, 57E

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor este destinat pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fiți atenți la securitate, în conformitate cu regulamentele UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data fabricației

